

BEMIX BRANDTÄTNINGSSYSTEM

PLASTRÖRSGENOMFÖRING

Brandtätning av genomföring med tomma VP-rör i vägg eller bjälklag av betong, lättbetong eller tegel samt i gipsvägg med stålregelstomme. Kortlingar erfordras ej i hål i gipsvägg. Fritt utrymme mellan hålkant och installationer minst 15 mm.

BRANDKLASS	MAX DY VP-RÖR	TJOCKLEK BEMIX	PRINCIPRITN. DAT. 2000-08-30
EI 30 - EI 90	50 mm	60 mm	NR 07

Tätningen får utföras från 1 sida och med hålkäl. Röret tätas med mineralull.

HÅLTÄTNING

Brandtätning av håltagning utan installationer i vägg eller bjälklag av betong, lättbetong eller tegel samt i gipsvägg med stålregelstomme. Kortlingar erfordras ej i hål i gipsvägg.

BRANDKLASS	TJOCKLEK BEMIX	PRINCIPRITN. DAT. 2000-08-30
EI 30 - EI 90	30 mm	NR 07

Tätningen får utföras från 1 sida. Större ursparingar i vägg kan tätas med element av Bemix-massa. Tätning i bjälklag $\geq 1\ 200 \times 1\ 200$ mm skall armeras. Om personlast förekommer på bjälklagstätning skall min 50 mm tjocklek användas och armering inläggas vid tätning $\geq 500 \times 500$ mm.