

Råd vid synlig och målad golvavjämning

Underlag

Underlaget skall utgöras **enbart** av betong.

Extra försiktighet skall iakttas gällande äldre betong. Undersök extra noga betongens skick med avseende på föroreningar, sprickbildning, gjutskarvar, rörelsefogar, rörelser i byggnaden och dylikt. Alla typer av sprickor och skarvar i underlaget kan resultera i sprickor i avjämningsmassan.

Undvik underlag som utgörs av betongelement. Risken för sprickor på grund av rörelser i elementfogarna är för stor.

Betongunderlaget skall alltid fräsas eller blästras.

Primning med Finja Primer skall ske enligt anvisningar på produktblad.

Materialval

Uppfyllnad

Finns behov av uppfyllnad för att uppnå rätt nivå skall uppfyllnadsmaterialet vara **Finja 500** eller **520**. I utrymmen där estetiken är av stor vikt, t.ex bostäder, skall 520 användas som basmaterial för att minimera sprickrisken. Vatteinblandningen i materialet skall vara lägsta rekommenderade. Mellanprimning innan toppmaterial skall ske enligt produktblad för Finja Primer.

Toppmaterial

Bostäder: Finja 240.

Garage, butiker: Finja 520.

Lagerhallar: Finja 4150 eller 540.

Alternativen är minsta rekommenderade nivå på vilken produkt som krävs. Vid lagerhallar, industrier och liknade rådgör alltid med Finjas representant.

Ytbeläggning

Vid eventuell ytbeläggningen skall någon av nedanstående användas:

1. Vattenbaserad epoxi för stark slityta.
2. Vattenbaserad akrylatfärg eller polyuretanfärg.
3. Natriumsilikat/kaliumsilikat (Vattenglas)

För övriga typer av ytbeläggningar kontakta din Finjarepresentant.

Värt att notera

Ett synligt golv av avjämningsmassa är inte att betrakta som ett målat betonggolv. I cementbaserade produkter kommer sprickor och färgskiftningar att uppstå, detta är en del av materialets charm.

Sprickor och färgskiftningar skall således inte betraktas som skäl för reklamation.

Läs alltid aktuellt produktblad för respektive produkt innan arbetet påbörjas, se www.finja.se