

## Finja Ytputs

Finja Ytputs är en vattenbaserad ytputs i flera olika kulörer avsedd för ytbehandling av Finjas fasadputssystem Iso-Fin och Iso-Min. Finja Ytputs ger ett varaktigt och vackert fasadskydd med en motståndskraftig yta samtidigt som den ger fasaden möjlighet att andas.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ytbehandling av Finja Iso-Fin och Iso-Min fasadputssystem. Putsskiktet skall bestå av putsbruk FGB 8501 applicerad enligt montageanvisningar för respektive system.

### ARBETSANVISNING

Tillse att putsen är torr och har härdat minst 8-10 dygn vid en temperatur av +15°C innan applicering av Finja Ytputs.

Finja Ytputs Slät appliceras med pensel eller roller. Finja Ytputs 1,5 mm, 3 mm och 5 mm appliceras med trattspruta, lämpligt lufttryck 2-3 bar, erforderlig luftmängd 250 minut liter genomströmmande luft.

Samtliga produkter är användningsklara efter omrörning och skall ej spädas med vatten. Använd alltid Finja Ytputs Slät som grundning vid samtliga behandlingar. Provspruta först på lämplig yta. Var noga med skyddstäckning. Verktyg rengöres med vatten omedelbart efter användning.

Vid ytbehandling skydda fasaden mot starkt solsken samt vid regn eller risk för regn. Observera att vid applicering vid lägsta tillåtna temperatur (+5°C) förlängs torktiden med flera dygn. Skydda de behandlade ytorna mot mekanisk belastning (t ex stegar eller liknande som lutar mot fasaden) de närmaste 14 dagarna. Vid eventuella lagningar (t ex efter ställningsinfästningar) använd samma produkt som ytan är sprutad med för att få rätt kulör.

Temperaturen får vid applicering, samt minst 5 dygn därefter, ej understiga +5°C.

### ÅTGÅNG

Grundning:	Finja Ytputs Slät	ca 0,4 kg/kvm
Färdigstrykning:	Finja Ytputs Slät	ca 0,3 kg/kvm
	Finja Ytputs 1,5 mm	ca 1,7 kg/kvm
	Finja Ytputs 3,0 mm	ca 2,4 kg/kvm
	Finja Ytputs 5,0 mm	ca 2,8 kg/kvm

## TEKNISKA DATA

	Finja Ytputs
Bindemedel	Akrylatdispersion
Lösningsmedel	Vatten
Ballast	Marmorkross (0,03-5,0 mm beroende på produkt)
Densitet	1,1 - 1,4 kg/liter beroende på produkt

## FÖRPACKNING/LAGRING

Finja Ytputs levereras i 10 kg och 20 kg förpackning.

Finja Ytputs skall skyddas mot frost under transport och lagring. Skall ej heller lagras i starkt solsken och värme. Förvaras i väl tillsluten förpackning. Kan lagras upp till 8 månader med bibehållna egenskaper, om den lagras svalt.

## SKYDDSANVISNINGAR

Inga hälso- eller miljöfarliga egenskaper enligt gällande regelverk.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font, with a thick horizontal line underneath.