

Cementbruk A

Används som sockelputs där det ställs höga krav på hållfastheten. Används även vid murning av glasbetongblock, natursten och betongblock samt vid putsning av kallmurar.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare. Använd cirka 4 liter rent kranvatten per säck (25 kg).

Murning:

Murstenarna ska vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna och arbeta inte med för blött bruk. Mura alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna ska kasseras. Skydda alltid murverk mot regn respektive sol, håll jämn temperatur och alltid över 5 °C under härdningstiden.

Putsning:

Underlaget förvattnas och det färdiga putsskiktet eftervattnas för ökad hållfasthet.

Användningsråd:

Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Murning kan ske med tillsättande köldtillsats, men detta ersätter ej vinteråtgärder, det vill säga värme, snöskydd etcetera. Under varma årstider ska murverket skyddas mot direkt solstrålning. Sträva alltid att hålla cirka 15 °C under härdningstiden.

Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Frostbeständighet	God
Bearbetningsbar	Ca 2 h
Rek. skiktjocklek	10–12 mm
Åtgång	Ca 20 kg/m ² vid 10 mm putsskikt

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck, 1000 kg storsäck och 10-tons behållare. 25 kg förpackningen består delvis av återvunnen plast och sorteras som mjukplast eller enligt lokala anvisningar i kommunen.

Lagring

25 kg plastsäckar ska användas inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatum.