

# Glasfiberbruk A

Pumpbar puts till fasadputssystemen Iso-Min, Sockelputs samt ROT-puts. Används vid putsning på underlag av murverk.

## Arbetsanvisning

### Blandning:

Blandas maskinellt cirka 8-10 minuter i en långsamtgående blandare. Blandningstiden ska inte vara längre än vad som fordras för att få ett homogent och smidigt bruk. Använd cirka 4,0-4,5 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Detta ger ca 15 liter färdigt bruk.

Tillvägagångssätt vid putsning och armering utförs enligt valt system:

För Fasadputssystemet Iso-Min: Se Arbetsanvisning Iso-Min.

För Sockelputs: Se Arbetsanvisning Sockelputssystem.

### Användningsråd:

Sugande underlag ska förvattnas. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Detta bör påbörjas så snart som möjligt efter putsning. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn. Under varma förhållanden ska putsen skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

Frostskyddsmedel får inte tillsättas i bruket.

## Teknisk data

Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Bruksklass	CS IV
Vattenbehov	Ca 22 %
Vattenbindemedel	0,8
Lufthalt	Ca 18 %
Frostbeständighet	God
Bearbetningsbar	Ca 2 h
Rek. skiktjocklek	8–12 mm
Åtgång	Ca 18-23 kg/m <sup>2</sup>

## Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck.

## Lagring

25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).